

IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR O EXTERIOR DE TABIQUES E INTRADO EN VANOS CON IMPERSEC FIBRADO MONOCOMPONENTE.

MATERIALES

Las características de los materiales están reseñadas en el artículo 2

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

APLICACIÓN DEL MORTERO DE IMPERSEC FIBRADO® SOBRE LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR

1. – Las superficies a recibir el sistema impermeable deberán estar, firmes, libres de grasas, polvos, sin partes flojas y deben ser previamente mojadas con agua
2. – Se aplicara una primera capa del mortero de IMPERSEC FIBRADO®, concentrando 1 kg./m² del producto preparado cuidando cubrir totalmente el sector a impermeabilizar, utilizando una pinceleta n° 50.
3. Cuando la superficie haya formado piel o “tirado”, (Aproximadamente 20-30 minutos de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad) se procederá a aplicar una segunda capa en forma cruzada con la anterior concentrando nuevamente 1 Kg/m²
4. Si el tiempo transcurrido entre manos es mayor a 4 horas se deberá humedecer nuevamente la superficie

SELLADO INTERIOR DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN TABIQUES, UNIONES ENTRE HORMIGÓN Y/O MAMPOSTERÍA Y/O CON CARPINTERÍA

En juntas estructurales, uniones entre materiales diferentes, marcos de ventana, etc. se utiliza el sistema Impermeable Banda 020® de acuerdo a la siguiente metodología

5. Las superficies a recibir el sistema impermeable deberán estar, firmes, libres de grasas, polvos, sin partes flojas y deben ser previamente mojadas con agua.
6. Los uniones de distintos materiales serán tratadas mediante la aplicación de la una mano del mortero de IMPERSEC FIBRADO®.
7. Sobre el IMPERSEC FIBRADO® recién aplicado se colocará el Banda 020® presionando con la ayuda del pincel N° 50 hasta su completa adhesión e impregnación
8. El Banda 020® utilizado debe ser previamente humedecido por inmersión en con ACRYL T® y un fuerte exprimido de manera de eliminar todo exceso de liquido
9. A continuación y sin que se haya secado el IMPERSEC FIBRADO® se ejecutará la segunda mano cubriendo totalmente el área ya tratada.
10. Se realizara la aplicación de IMPERSEC FIBRADO en toda la superficie de acuerdo a lo indicado en el ítem 1 - 3